



SBR 系統產品

丁苯橡膠(SBR)是 1,3-丁二烯和苯乙烯的共聚物，按聚合體系又可分為乳液聚合丁苯橡膠(ESBR)和溶液聚合丁苯橡膠(SSBR)兩類，其中乳聚丁苯橡膠(ESBR)約占 80%。自 1937 年乳聚丁苯橡膠(ESBR)實現工業化以來，由於產品綜合性良好，丁苯橡膠已成為合成橡膠中品種牌號最多、產量最大的膠種。

— 規格表 —

產品規格 Products Specifications	
DESCRIPTION :	SBR REPROCESSED
TYPY:	Bale
Color:	Brown
Density:	0.93-0.94
Moisture content(105°C,10min.)	1.5 max
Ash content(1h,550°C)	1.5 max
Mooney Viscosity (ML)	45-55
Bound Styrene	23.50%
Antioxidant:	Nonstaining
Standard Packaging	in 35kg net bags , @1260kg/ Iron Box